

FICHA TÉCNICA

PROFIFLEX (Membrana Elástica)

3.032

Janeiro 2007

Características:

Tinta à base de uma dispersão copolímera estireno acrílica, formulada especificamente para assegurar um revestimento flexível e impermeável.

Proporciona filmes espessos de excelente elasticidade, impermeabilidade e de grande durabilidade, apresentando ao mesmo tempo um excelente aspecto decorativo.

Possui grande resistência à água, mantendo no entanto, boa permeabilidade ao vapor de água, permitindo assim a secagem natural do reboco e a respiração das paredes.

Com uma boa resistência à tracção, o seu filme acompanha a movimentação das paredes, evitando assim o aparecimento de fissuras.

Indicação:

Para rebocos e fachadas exteriores, proporcionando-lhes uma protecção eficaz contra a humidade.

Especificações:

Cor - Branca

Aspecto - Brilho Acetinado

Viscosidade - 135 ± 5 KU

Secagem (ao ar) :

Isento de poeiras - 4 horas

Seco - 6 horas

Intervalo entre demãos - 24 horas

COV (Compostos Orgânicos Voláteis) : Valor limite EU para este produto (cat.A/c): 75 g/L (2007) / 40g/L (2010).

Este produto contém no máximo 36.47g/L.

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

Diluição:

Exclusivamente com água.

1ª Demão - 20%

2ª Demão - 10%

3ª Demão - T.Q. (tal qual)

Diluyente de limpeza - Água.

Aplicação:

As superfícies a pintar devem estar bem limpas, secas e isentas de partículas mal aderentes.

O produto deve ser aplicado com trincha ou rolo.

Não aplicar com tempo húmido ou chuvoso.

Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com água.

Rendimento:

Depende da qualidade e do estado do suporte e do fim a que se destina.

Considera-se no entanto, como valores médios:

· Para rebocos areados- 6 a 8 m²/L t/Demão

· Para rebocos lisos ou directamente sobre betão- 8 a 10 m²/L t/Demão

Conservação:

Três anos em latas de origem, cheias e bem fechadas.

Guardar em local seco, arejado e ao abrigo da geada e dos raios solares.

Informação de segurança:

Produto não inflamável e não nocivo.

Em caso de contacto com os olhos ou com a pele, lavar com água abundante.

Obs.: Toda a informação nesta ficha baseia-se no estado actual dos nossos conhecimentos e é fornecida de boa fé. As indicações não devem ser consideradas como garantia das propriedades específicas, mas sim como uma descrição dos produtos do ponto de vista de indicação e de aplicação. Cabe ao utilizador a responsabilidade de aplicar convenientemente esta informação.