

FICHA TÉCNICA

VERNIBRIL (Verniz Celuloso Brilhante)

3.085

Janeiro 2007

Características:

Verniz brilhante, composto por resinas alquídicas, combinadas com nitroceluloses e plastificantes, para envernizamento de madeiras, em interiores.

Indicação:

Indicado no envernizamento de madeiras, em interiores, onde se pretenda um acabamento de brilhante e para aplicações à pistola. Também pode ser aplicado à trincha, desde que seja dado de uma maneira rápida e bastante diluído. Tem uma secagem rápida e um bom rendimento.

Especificações:

Cor - Incolor.

Aspecto - Brilhante.

Viscosidade - (150 - 180) °cF4

Secagem- Intervalo entre demãos - 1 a 2 horas

Valor de COV (Compostos Orgânicos Voláteis) do produto pronto a aplicar = 695.92g/l.

Diluição:

Diluyente celuloso- 15% a 25% , conforme o enchimento pretendido.

Diluyente de limpeza- Diluyente Celuloso.

Aplicação:

As madeiras a envernizar devem estar bem secas. Se já tiverem sido envernizadas, com um verniz do mesmo género, lixar previamente com uma lixa muito fina para despolir o verniz antigo.

Aplicar o produto com a ajuda de uma pistola.

Em acabamentos de brilho directo- Tapar o poro da madeira com uma ou duas demãos de tapaporos, lixando entre demãos, a fim de se obter uma superfície o mais perfeita possível. De seguida, aplicar uma ou duas demãos de "Vernibril", bem diluído com diluyente celuloso. Deixar secar.

Em acabamento polido- Tapar o poro da madeira com uma ou duas demãos de tapaporos, lixando entre demãos, a fim de se obter uma superfície o mais perfeita possível. De seguida, aplicar duas ou três demãos cruzadas de "Vernibril" , deixar secar no mínimo dois dias e lixar com lixa de água muito fina.

Depois da superfície lisa e sem defeitos, polir com massa de polir, à mão ou à máquina, tendo em atenção o calor provocado por esta, o qual pode provocar o descasque do verniz. Finalmente ilustrar com polish.

Não aplicar o produto com o tempo húmido para que não ocorra oxidação.

Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com diluyente celuloso.

Rendimento:

Depende do tipo de madeira e conforme se pretenda o poro total ou parcialmente tapado. Considera-se como valor médio, 8 a 10 m²/L t/Demão.

Conservação:

Dois anos em latas de origem, cheias e bem fechadas.

Guardar em local seco, arejado, longe de fontes de calor e de ignição e ao abrigo da geada e dos raios solares.

Informação de segurança:

Produto inflamável.

Produto nocivo por inalação e em contacto com a pele.

Evitar o contacto com a pele e com os olhos.

Utilizar somente em locais bem ventilados e longe de fontes de calor e de ignição.

NOTA: Segundo a Directiva 2004/42/CE, este produto só pode ser utilizado, sem restrições, por profissionais e em instalações registadas ou autorizadas.

Obs.: Toda a informação nesta ficha baseia-se no estado actual dos nossos conhecimentos e é fornecida de boa fé. As indicações não devem ser consideradas como garantia das propriedades específicas, mas sim como uma descrição dos produtos do ponto de vista de indicação e de aplicação. Cabe ao utilizador a responsabilidade de aplicar convenientemente esta informação.