

FICHA TÉCNICA

VOUGADUR (Verniz Soalhos P.U. Monocomponente)

3.083

Janeiro 2007

Características:

Verniz baseado numa resina de poliisocianato aromático.
Apresenta boa resistência à abrasão, boa flexibilidade e boa dureza.

Indicação:

Indicado especialmente no envernizamento de pavimentos em soalho ou em parquet, em interiores.

Especificações:

Cor - Incolor.
Aspecto - Brilhante.
Viscosidade - (15 - 25) °cF4
Secagem - Intervalo entre demãos- 8 a 18 horas (máximo)
Endurecimento relativo- 24 horas (já pode ser pisado)
Endurecimento definitivo- ± 8 dias
COV (Compostos Orgânicos Voláteis):Valor limite EU para este produto (cat.A/i): 600 g/L (2007) / 500g/L (2010).
Este produto contém no máximo 599.94g/L.
(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

Diluição:

Diluyente especial para verniz soalhos monocomponente.
Diluyente de limpeza- Diluyente Celuloso.

Aplicação:

As madeiras a envernizar devem estar bem secas e bem limpas.

Para se obter um trabalho perfeito, garantindo uma excelente aderência à madeira e uma grande resistência à abrasão, o processo de envernizamento deve ser considerado como um processo completo, constituído por uma demão de impregnação e duas demãos de acabamento:

1ªDemão- Camada de impregnação- 1 parte de verniz + 1 parte de diluyente;

2ª e 3ªDemão- Camada de acabamento- 1 parte de verniz + 10% de diluyente

O diluyente a utilizar é o diluyente especial para Verniz Soalhos Monocomponente.

Entre cada demão, deve ser respeitado um intervalo mínimo de 8 horas e máximo de 18 horas.

Entre cada camada de verniz, convém proceder-se a uma lixagem com lixa fina, a fim de despolir a superfície para melhorar a aderência entre camadas.

Embora ao fim de 24 horas a superfície já se encontre relativamente dura, a dureza definitiva só será atingida ao fim de mais ou menos 8 dias, pelo que durante este tempo deverá andar-se por cima do soalho com todo o cuidado, a fim de se evitar a riscagem do pavimento.

Após cada período de trabalho, lavar os materiais de trabalho com Diluyente Celuloso.

Rendimento:

Depende do estado do soalho. Considera-se, no entanto como valor médio, 10 a 12m²/L t/Demão.

Conservação:

Seis meses em latas de origem, cheias e bem fechadas.

Guardar em local seco, arejado, longe de fontes de calor e de ignição e ao abrigo da geada e dos raios solares.

Informação de segurança:

Produto inflamável.

Produto nocivo por inalação e em contacto com a pele.

Evitar o contacto com a pele e com os olhos.

Utilizar somente em locais bem ventilados e longe de fontes de calor e de ignição.

Obs.: Toda a informação nesta ficha baseia-se no estado actual dos nossos conhecimentos e é fornecida de boa fé. As indicações não devem ser consideradas como garantia das propriedades específicas, mas sim como uma descrição dos produtos do ponto de vista de indicação e de aplicação. Cabe ao utilizador a responsabilidade de aplicar convenientemente esta informação.